



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

MARMO VENEZIANO

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
С ЭФФЕКТОМ
ИТАЛЬЯНСКОГО МРАМОРА



Позволяет привнести в интерьер атмосферу неповторимой роскоши –
создает эффект богатых узоров природных камней: мрамора, оникса, малахита
и других минералов с гладкой поверхностью.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9). Для получения более качественного покрытия нанести декоративный грунт **Base Colore** (колерованный в цвет финишного покрытия).

Перед применением **Marmo Veneziano** тщательно перемешать. Штукатурку нанести венецианской кельмой из нержавеющей стали с отполированными и закругленными краями. На середину кельмы нанести с половину ладони раствора. Под углом 30° прислонить кельму к поверхности, с сильным нажимом провести по поверхности и сразу сделать мазок перпендикулярно первому. Следить, чтобы не образовывались неровности, выдерживать толщину слоя не более 0,5 мм. Второй слой штукатурки должен отличаться оттенком от первого, чтобы добиться эффекта мрамора. Общее количество слоев штукатурки от 3-х до 10-ти.

После нанесения последнего слоя подождать 30 минут и приступить к «железнению». Расположить чистую кельму горизонтально поверхности и с максимальным нажимом провести инструментом по покрытию. Для придания покрытию особых декоративных, а также водоотталкивающих и защитных свойств в качестве финишного покрытия нанести и отполировать воск **Veneziano Forte**.



Технические параметры		Marmo Veneziano
Тип		штукатурка декоративная
Область применения		внутренняя поверхность стен
Базовый цвет		белый
Эффект		полированного мрамора
Степень блеска		глянцевый
Колеровка		Monicolor Nova, RAL, NCS
Уход за поверхностью		влажное протирание
Расход на два слоя, гр./м ²		150–250
Рекомендованное количество слоёв		3-10
Время до нанесения следующего слоя, час.		6
Полное высыхание при +20 °C и влажности 65%, час.		6-8
Полная полимеризация, сут.		7
Сухой остаток, %		74%
Связующее		стирол-акриловая дисперсия
Пигмент		диоксид титана
Наполнитель		микронизированный мрамор
Разбавитель		вода
Рабочие инструменты для нанесения		шпатель, кельма
Экологичность		Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °C		Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °C
Влажность при нанесении, %		Не выше 80%
Температура хранения, °C		Температура транспортировки и хранения от +5 °C до +40 °C
Срок годности, мес.		12
Фасовка, кг./л.		5кг и 15кг
Единицы измерения		кг