



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

UNIVERSALE



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК



**Бесцветный, водостойкий, подчеркивает природную текстуру материалов.
Производится в двух вариантах блеска: матовый и полуглянцевый.**

Универсальный акриловый матовый лак для наружных и внутренних работ. Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных деревянных, минеральных поверхностей, декоративных штукатурок. Применять как дополнительную защиту, которая обеспечит стойкость мультиколорной краски «Mix Colore» на фасаде зданий. Допускается наносить на ранее окрашенные поверхности. Не предназначен для окрашивания полов.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность для нанесения лака должна быть чистой, сухой. Деревянные поверхности тщательно отшлифовать. Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5 %. Лак наносится в несколько слоев до достижения необходимого качества покрытия. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +15°C. Нанесение каждого последующего слоя через 1-2 часа. Межслойную шлифовку применять по необходимости. Все заявленные параметры стойкости лака достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после окрашивания.



Технические параметры		UNIVERSALE
Тип		универсальный акриловый матовый лак
Область применения		для наружных и внутренних работ
Базовый цвет		бесцветный
Эффект		подчеркивает природную текстуру материалов
Степень блеска		матовый, полуглянцевый
Колеровка		по системе MONICOLOR NOVA
Расход		1л на 8-10/м ² в один слой
Рекомендованное количество слоёв		несколько
Высыхание при t° С от +20°С и влажности до 65%		1 ч
Полная полимеризация, сут.		7
Уход за поверхностью		выдерживает многократную влажную уборку с применением нейтральных неабразивных моющих средств
Состав		вода, акриловая дисперсия, специальные добавки
Разбавитель		вода
Рабочие инструменты для нанесения		кисть, валик, распылитель
Экологичность		без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен; безвреден для здоровья окружающей среды
Температура нанесения, °С		температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +15 °с
Влажность при нанесении, %		не выше 65%
Температура хранения, °С		в плотно закрытой таре при t°С не ниже +5 °С до +35°С.
Срок годности в оригинальной таре, мес		24
Фасовка, л		1 и 3